



RESINA DE COMPACTACIÓN

DESCRIPCIÓN

Resina aglomerante a base de emulsión de copolímeros Vinil-acrilicos, APEO free que forma un film claro y brillante de dureza media, proporcionando una alta resistencia al frote y al agua y una alta durabilidad.

USOS TÍPICOS

- Pavimentos continuos y flexibles.
- Reparación de parques infantiles.
- Zonas recreativas.
- Alcorques.
- Entornos de piscinas.
- Polideportivos.

PROPIEDADES

- Interior-exterior
- Alta resistencia a la alcalinidad de los sustratos.
- Gran capacidad de fijación
- Máxima adherencia.

Una vez seco el producto es repintable y lavable.



CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Blanco lechoso.

Densidad: 1,05 Kg/l

Contenido en sólidos: 50% +-1

Viscosidad (Brookfield RTV 3/20): 2.000 – 5.000 cps

pH: 4.0 -5.0

Diluyente: Agua.

Rendimiento práctico: Depende del tamaño de la carga, que puede rondar el 15-20%.
Recomendamos hacer ensayos.

Tiempo de secado (a 20 °C e 60% de humedad relativa): Superficial – 1 - 2 h aprox.

DURABILIDAD DEL TACK RESIDUAL (PEGAJOSIDAD): 1 – 2 semanas.

Estabilidad en almacén: 1 año en envase original, en interior, entre 5 y 40 °C.

DATOS DE APLICACIÓN

El producto se suministra listo para su empleo, aunque es conveniente homogeneizar, antes de su utilización.

El soporte ha de estar seco, sano, compacto, limpio y exento de polvo, suciedad, lechadas superficiales, partículas sueltas, restos de desencofrantes y restos de otros oficios.

Verter la RESINA sobre el caucho o los áridos contenidos en el recipiente usado para realizar la mezcla, homogeneizando mediante un mezclador de bajas revoluciones, o mezclado físico durante 2 – 3 minutos para conseguir una correcta homogeneización

Para evitar efectos indeseados, durante las primeras 12 horas del secado de la resina se debe evitar el contacto directo con agua (lluvia, rocío intenso,...) ya que podría provocar defectos en el sistema. Este tiempo puede aumentar en función del grosor.

Esta resina tiene una pegajosidad elevada, por lo que se recomienda el acabado superficial con un barniz de poliuretano.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura ambiente: Superior a 5°C

Humedad relativa: - Inferior al 80%.

Temperatura del soporte: De 2 a 3 °C por encima del punto de rocío

- No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol.





SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura de la FICHA DE SEGURIDAD del producto es fundamental.



Es aconsejable verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha técnica. Pinturas Ecoplas asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Pinturas Ecoplas, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura aconsejamos.

